

# cromática

## esmalte sintético



### DOBLE ACCIÓN

#### Antióxido + Esmalte

Colores Firmes  
Insuperable Nivelación  
Excelente Poder Cubritivo  
Rápido Secado  
Gran Durabilidad

Esmaltes

Contiene una combinación especial de aditivos que favorecen la adherencia aumentando la durabilidad del film y logrando un perfecto acabado, único.

### PROPIEDADES Y CARACTERÍSTICAS

Producto desarrollado a base de resinas alquídicas de insuperable calidad, para uso en superficies de interiores o de exposición a la intemperie, indistintamente. Su alto poder cubritivo, excelente nivelación y rápido secado posibilitan una película dura, lisa, brillante, satinada o mate\*, cromáticamente estable y de gran adherencia. Su estudiada fórmula otorga colores firmes, homogéneos y durables, tanto en mampostería, hierro y metales ferrosos, como en maderas y sustratos similares. Exhibe gran resistencia a la adversidad de factores climáticos, al uso y los lavados. Su abanico de colores –los que pueden combinarse o modificarse por entonación– da lugar infinidad de combinaciones.

### MODO DE USO

#### Preparación de superficie

La superficie debe estar limpia, seca, libre de polvo y material suelto; es muy importante que no existan condiciones que dificulten la adherencia de la pintura al sustrato tales como: alcalinidad, grasas o aceites, siliconas, óxido, algas u hongos, etc.

**Mampostería:** Siempre es conveniente aplicar Sellador Fijador EMAPI en las superficies antes de comenzar los trabajos. Aguardar 8 hs –en condiciones normales de humedad y temperatura (HRA 60%, 25°C)– y aplicar Cromática.

**Hierro y metales ferrosos:** Eliminar el óxido en todas sus formas ya sea pulverulento, superficial, de lámina o escamas. Por sus cualidades anticorrosivas, que lo convierten en un producto **Doble Acción**, Cromática permite ser aplicado directamente sobre superficies de hierro, sean de interiores o de exposición a la intemperie. Según el caso y nivel de protección deseada, previamente puede aplicarse Chrom Metal Convertidor de Óxido, Chrom Metal Antióxido o Chrom Metal Fondo de Herrería. Aguardar 8 hs –en condiciones normales de humedad y temperatura (HRA 60%, 25°C)– y aplicar Cromática.

**Madera:** Eliminar imperfecciones e impurezas en todas sus formas, cepillando (si hiciera falta) y lijando posteriormente. Aplicar Pro Madera Fondo Blanco. Aguardar 8 hs –en condiciones normales de humedad y temperatura (HRA 60%, 25°C)– y aplicar Cromática.

#### Aplicación

Se puede aplicar a pincel, rodillo de goma espuma, o soplete airless. Se recomiendan entre 2 y 3 manos, según el grado de protección deseada.

### SEGURIDAD



Usar guantes de protección




Usar protección ocular



Usar ropa adecuada



No diluir (ver cuadro)



Secado al tacto 4 horas



Secado total 12 horas

<b>RENDIMIENTO TEÓRICO:</b>	12 a 16 m <sup>2</sup> por litro y por mano, según la rugosidad y absorción del sustrato.
<b>USO:</b>	Mampostería, hierro y metales ferrosos y madera.
<b>TIEMPO DE SECADO:</b>	Al tacto 4 hs y entre manos 12 hs, en condiciones normales de humedad y temperatura (HRA 60%, 25°C).
<b>PRESENTACIÓN:</b>	Envases de 1/4 litro, 1/2 litro, 1 litro, 4 litros y 20 litros.
<b>COLOR BASE:</b>	Negro, aluminio y 31 colores base, que se pueden combinar entre sí o modificar mediante el agregado de Entonador Universal EMAPI hasta 37,5 cm <sup>3</sup> de producto por litro de pintura.
<b>TERMINACIÓN:</b>	Brillante / *Blanco y Negro también Satinada y Mate.
<b>Nº DE MANOS:</b>	2 ó 3, según el grado de protección deseada.
<b>DILUCIÓN:</b>	Producto listo para aplicar en cualquiera de sus modalidades de uso. De ser necesario, agregar la mínima cantidad de Diluyente "A" EMAPI para facilitar la aplicación.
<b>LIMPIEZA:</b>	Lavar los utensilios con Diluyente "A" EMAPI (o solvente base aguarrás).
<b>SEGURIDAD:</b>	Producto <b>INFLAMABLE DE 2º CATEGORÍA</b> . En caso de combustión, no apagar con agua, usar extinguidores de CO <sub>2</sub> o polvo químico.
<b>PRECAUCIONES:</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1) Almacenar en lugar fresco y seco, lejos del alcance de los niños. No ingerir ni inhalar vapores.</li><li>2) Revolver bien antes de usar. Si es necesario usar más del contenido de un envase, mezclarlos entre sí.</li><li>3) La concentración de este producto es óptima para su uso, su dilución puede afectar las características esperadas del mismo.</li><li>4) Se recomienda aplicar con un rango de temperatura no inferior a los 10°C ni superior a los 40°C. Evitar la aplicación cuando el sol incida directamente sobre la superficie o con riesgo de lluvia inminente.</li><li>5) Utilizar los elementos de protección adecuados. Consultar al médico por irritación producida por salpicaduras en los ojos y la piel, su inhalación profunda o ingestión.</li><li>6) En ambientes interiores, ventilar durante y después de la aplicación.</li><li>7) Asegurar la hermeticidad del cierre si no se consumió todo el contenido del envase.</li></ol>

## TRAZABILIDAD / STICKER DE IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO



1. Nombre del Producto
2. Color
3. Terminación
4. N° de Lote
5. Código EAN 13

### EMAPI S.A. Productos Inteligentes al Servicio de la Construcción

**Oficinas Comerciales:** Avenida Paseo Colón 823, 5º Piso - C1063ACI Buenos Aires, Argentina - Tel.: (+54 11) 4019 7661/2/3/4

**Administración y Planta Industrial:** Avenida 520 esq. 200 - B1903CPB Abasto, La Plata, Buenos Aires, Argentina

Tel.: (+54 221) 491 3141/2/3

**Ventas:** ventas@emapi.com.ar - **Comercio Exterior:** comex@emapi.com.ar - **Departamento Técnico:** consultas@emapi.com.ar

La información referida a modo empleo y usos del producto contenida en este documento se basa en el know how de Emapi S.A. y conocimientos del estado actual de la técnica, siempre y cuando los productos se utilicen y almacenen en la forma descripta.

No obstante, la respuesta adecuada del producto dependerá de la calidad de la aplicación, de factores meteorológicos y de otros factores externos fuera del control de Emapi S.A. Por lo tanto, la garantía ofrecida es extensiva sólo a la calidad intrínseca del producto suministrado.

Emapi S.A. se reserva la facultad y el derecho de actualizar, modificar o eliminar contenido o información de esta documentación sin previo aviso.