

Laboratorio I+D  
**ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**
**FG-75-00-44**  
Versión 2 / Vigencia: 16/06/2009

**Denominación Comercial:**  
**HD Látex Interior Premium**
**Producto:**  
Pintura al agua tipo emulsión, blanca, para uso interior


| ENSAYO                                                           | RESULTADO     | LIBERACIÓN |
|------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| Uniformidad y asentamiento                                       | Satisfactoria |            |
| Dilución                                                         | Satisfactoria |            |
| Viscosidad Stormer a 20°C +/- 0,5°C, UK                          | 110 +/- 4     | ✓          |
| Densidad a 20°C +/- 0,5°C, g/cm <sup>3</sup>                     | 1,354 +/- 0,2 |            |
| Estabilidad                                                      | Cumple ensayo |            |
| Materias volátiles entre 105°C y 110°C, g/100 g                  | 57,5 +/- 2,0  |            |
| Plomo en materias no volátiles, g/100 g                          | No contiene   |            |
| Grado de dispersión, IRAM                                        | 1,875 - 3,125 |            |
| <b>Secado</b>                                                    |               |            |
| Tacto, minutos                                                   | 45 +/- 5      |            |
| Duro, minutos                                                    | 60 +/- 5      |            |
| <b>Brillo</b>                                                    | Mate          |            |
| <b>Poder cubritivo</b>                                           | Cumple ensayo | ✓          |
| <b>Aplicabilidad</b>                                             |               |            |
| Con pincel                                                       | Buena         |            |
| Con rodillo                                                      | Buena         |            |
| Con soplete airless                                              | Buena         |            |
| <b>Aspecto de la superficie pintada</b>                          |               |            |
| Con pincel                                                       | Bueno         |            |
| Con rodillo                                                      | Bueno         |            |
| Con soplete airless                                              | Bueno         |            |
| <b>Persistencia del olor</b>                                     | Cumple ensayo |            |
| <b>Resistencia al lavado</b>                                     | Satisfactoria |            |
| <b>Resistencia a los hongos</b>                                  | Cumple ensayo |            |
| <b>Resistencia a la abrasión en húmedo</b>                       | Satisfactoria |            |
| <b>Rendimiento en extensión, m<sup>2</sup> por lt y por mano</b> | 12 - 16       |            |
| <b>Color</b>                                                     | Blanco        |            |

Se indica la especificación técnica de EMAPI S.A. pues no existe norma IRAM correspondiente  
Supera los ensayos de las Normas IRAM 1070 y 1226

**EMAPI S.A. Productos Inteligentes al Servicio de la Construcción**
**Oficinas Comerciales:** Avenida Paseo Colón 823, 5º Piso - C1063ACI Buenos Aires, Argentina - Tel.: (+54 11) 4019 7661/2/3/4

**Administración y Planta Industrial:** Avenida 520 esq. 200 - B1903CPB Abasto, La Plata, Buenos Aires, Argentina

Tel.: (+54 221) 491 3141/2/3 - **Departamento Técnico:** consultas@emapi.com.ar

La información consignada en este documento no es de carácter contractual. Emapi S.A. se reserva la facultad y el derecho de actualizar, modificar o eliminar contenido o información de esta documentación sin previo aviso.