

Laboratorio I+D

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
FG-75-00-44

Versión 4 / Vigencia: 1/07/2013

Denominación Comercial:
TexColors Revestimiento Autotexturable Acrílico

Producto:

Revestimiento Autotexturable Acrílico



ENSAYO	RESULTADO	LIBERACIÓN
Dilución	Satisfactoria	
Plomo en materias no volátiles, g/100 g	No contiene	
Secado		
Tacto, minutos	30 +/- 5	
Duro, minutos	90 +/- 10	
Resistencia al pasaje de agua	Satisfactoria	
Envejecimiento acelerado	Satisfactorio	
Resistencia a los hongos	Satisfactoria	
Resistencia a la intemperie	Satisfactoria	
Variación de color (colorímetro Gardner D65/10°)	< 2,5	✓
Aplicabilidad	Rodillo Buena Llana Buena	✓
Estabilidad	Cumple ensayo	
Viscosidad	Cualitativa	✓
Rendimiento en extensión, m² por kg y por mano	1,0 - 1,3	
Colores	Blanco, Tiza, Arena, Maíz, Piedra, Cacao, Verde Claro, Terracota y Chocolate	
Sistema Color Rainbow	4 bases / 1008 colores extra	
Variedades	Milano, Paris, Rabat	

Ensayos basados en las Normas IRAM 1107 y 1207

EMAPI S.A. Productos Inteligentes al Servicio de la Construcción
Oficinas Comerciales: Avenida Paseo Colón 823, 5° Piso - C1063ACI Buenos Aires, Argentina - Tel.: (+54 11) 4019 7661/2/3/4

Administración y Planta Industrial: Avenida 520 esq. 200 - B1903CPB Abasto, La Plata, Buenos Aires, Argentina

Tel.: (+54 221) 491 3141/2/3 - **Departamento Técnico:** consultas@emapi.com.ar

La información consignada en este documento no es de carácter contractual. Emapi S.A. se reserva la facultad y el derecho de actualizar, modificar o eliminar contenido o información de esta documentación sin previo aviso.